



# BRULEX

## PE-Шпатлевка универсальная

- универсальная шпатлевка для грубых и тонких работ
- мелкодисперсность, отсутствие пор
- легко шлифуется
- отличная адгезия ко всем подложкам (сталь, алюминий, оцинкованные подложки, стеклопластики)



---

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- смешивать с 2-3% пасты-отвердителя Brulex PE-Harter, жизнеспособность 4-5 мин/20 °С
- воздушная сушка 15-20 мин/20 °С
- возможна ускоренная сушка под действием тепла
- сухое шлифование P80 – P240



## PE-Шпатлевка универсальная

### ПРИМЕНЕНИЕ:

шпатлевка для грубых и тонких работ

### ПОДЛОЖКА:

- отвержденное лакокрасочное покрытие, отшлифованное
- стальной лист, ненасыщенные полиэфир, армированные стекловолокном, и алюминий, отшлифованный
- оцинкованная гальваническим способом подложка, отшлифованная
- отвержденные 2К-наполнители, отшлифованные

### ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ОЧИСТКА:




Необходимо производить предварительную обработку! см. Лакокрасочную систему **Brulex S1**.

### ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:



Если не предписано законом использовать индивидуальные средства противохимической защиты, то мы рекомендуем это делать.



2-3% пасты-отвердителя **Brulex PE-Harter**  
жизнеспособность 4-5 мин/20 °C



нанести шпатлевку



15-20 мин/20 °C



черновое шлифование P80 – P120  
чистовое шлифование P180 – P240



грунтовки и грунты-наполнители **Brulex**



## PE-Шпатлевка универсальная

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ:		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:	Содержание нелетучих компонентов:		Содержание органических растворителей (VOC)	
34 °C		1,825 г/см <sup>3</sup>	86.2 весовых %	70.7 объемных %	4,0 г/л	

**ОСНОВА:** Ненасыщенные полиэфирные смолы

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:** После работы растворителем.

**ХРАНЕНИЕ:** Полиэфирные материалы имеют ограниченный срок хранения, поэтому следить за тем, чтобы хранение осуществлялось в прохладном месте. Использование в течение 12 месяцев обеспечивает получение безукоризненных результатов.

### ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:

- Рекомендуется использовать для работ с данным материалом опытного специалиста.
- Не наносить на кислотные грунтовки, 1К-наполнители, термопластичные и старые эластичные лакокрасочные покрытия.
- Не наносить при температуре ниже -5 °C.
- 2-3% пасты отвердителя **Brulex PE-Harter** хорошо перемешать со шпатлевкой. Не допускать передозировки, так как это может привести к изменению цвета последующего лакокрасочного покрытия.
- Не использовать инфракрасную сушку при нанесении на гальванизированные поверхности.



нечатые оригинальные банки 12 месяцев/20 °C

Пасты-отвердители содержат органическую перекись и обладают раздражающим действием. Брызги, попавшие на кожу, сразу снять ватным тампоном и промыть водой с мылом. Брызги, попавшие в глаза, хорошо вымыть 2%-ным водным раствором карбоната натрия или большим количеством воды.

Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и информируют о нашей продукции и возможностях ее применения. Они не имеют целью гарантировать определенные свойства материалов и их пригодность для конкретной цели применения. Следует соблюдать предупреждения на этикетках. Необходимо учитывать охрану существующих прав промышленной деятельности. В рамках наших обычных условий торговли мы обеспечиваем безукоризненное качество.