



BRULEX

PE-Шпатлевка для пластика

- высокая пластичность
- отлично шлифуется
- высокая адгезия практически ко всем пластикам



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- смешивать с 2-3% пасты-отвердителя Brulex PE-Harter, жизнеспособность 4-5 мин/20 °C
- возможна ускоренная сушка под действием тепла
- воздушная сушка 20-30 мин/20 °C
- сухое шлифование Р120 – Р240



РЕ-Шпатлевка для пластика

ПРИМЕНЕНИЕ:

шпатлевка по пластику

ПОДЛОЖКА:

- пластики применяющиеся в автомобилестроении

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:




Необходимо производить предварительную обработку!
см. Лакокрасочную систему Brulex S1.

ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:



Если не предписано законом использовать индивидуальные средства противохимической защиты, то мы рекомендуем это делать.



2-3% пасты-отвердителя Brulex
РЕ-Harter
жизнеспособность 4-5 мин/20 °C



нанести шпатлевку



20-30 мин/20 °C



2-3 мин коротковолнового излучателя
5-7 мин средневолнового излучателя
(см. Лакокрасочную систему Brulex S 7.4)



черновое шлифование P120 – P220
чистовое шлифование P240 – P280



грунтовки и грунты-наполнители
Brulex



РЕ-Шпатлевка для пластика

| ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ: | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: | Содержание нелетучих компонентов: | | Содержание органических растворителей (VOC) | |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---|--|
| 34 °C | 1.858 г/см ³ | 84.8 весовых % | 0.1 объемных % | 2,5 г/л | |

ОСНОВА: ненасыщенные полиэфирные смолы

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: После работы растворителем.

ХРАНЕНИЕ: Полиэфирные материалы имеют ограниченный срок хранения, поэтому следить за тем, чтобы хранение осуществлялось в прохладном месте. Использование в течение 12 месяцев обеспечивает получение безукоризненных результатов.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:



неначатые оригинальные банки 12 месяцев/20 °C

- Рекомендуется использовать для работ с данным материалом опытного специалиста.
- Не наносить на кислотные грунтовки, 1К наполнители, термопластичные и старые эластичные лакокрасочные покрытия.
- Не наносить при температуре ниже -5 °C.
- 2-3% пасты отвердителя Brulex PE-Harter хорошо перемешать со шпатлевкой. Не допускать передозировки, так как это может привести к изменению цвета последующего лакокрасочного покрытия.

Пасты-отвердители содержат органическую перекись и обладают раздражающим действием. Брызги, попавшие на кожу, сразу снять ватным тампоном и промыть водой с мылом. Брызги, попавшие в глаза, хорошо вымыть 2%-ным водным раствором карбоната натрия или большим количеством воды.

Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и информируют о нашей продукции и возможностях ее применения. Они не имеют целью гарантировать определенные свойства материалов и их пригодность для конкретной цели применения. Следует соблюдать предупреждения на этикетках. Необходимо учитывать охрану существующих прав промышленной деятельности. В рамках наших обычных условий торговли мы обеспечиваем безукоризненное качество.