

BRULEX

2К-Эластификатор



- Универсальный эластификатор для 2К материалов
- Для окраски пластиковых поверхностей
- Для увеличения степени глянца прозрачных лаков и 2К эмалей
- Высокая эластичность, сохраняющаяся длительное время

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Для окраски пластиковых деталей
- Для окраски любых частей кузова автомобилей с расширенной гарантией
- добавить 15% в прозрачные лаки, эмали и шлифуемые 2К наполнители Brulex

BRULEX

2К-Эластификатор придание эластичности 2К прозрачным лакам и эмалям

ПОДЛОЖКА:

- 2К грунт-наполнитель для пластмассовых поверхностей
- 2К наполнители, отшлифованные

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/
ОЧИСТКА:




Необходимо производить предварительную обработку! см. Лакокрасочную систему Brulex S1.



2К автоэмали и прозрачные лаки смешать с 15% 2К эластификатором



Использовать индивидуальные средства защиты. См. рекомендации по технике безопасности.



Смесь материала с эластификатором смешать с 2К отвердителем и 2К разбавителем согласно технической документации

BRULEX

2К-Эластификатор

придание эластичности 2К наполнителям

ПОДЛОЖКА:

- 1К грунт для пластика Brulex

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/
ОЧИСТКА:




Необходимо производить предварительную обработку! см. Лакокрасочную систему Brulex S1.



2К наполнители смешать с 15% 2К эластификатором



Использовать индивидуальные средства защиты. См. рекомендации по технике безопасности.



Смесь наполнителя с эластификатором смешать с 2К отвердителем в пропорции 3:1 и 2К разбавителем согласно технической документации

BRULEX

2К-Эластификатор

Температура вспышки:	Содержание нелетучих компонентов:		Содержание органических растворителей (VOC):	Удельный вес:
37°C	52,2 весовых%	47,8 объемных%	484 г/л	1,01 г/см.куб.
Меры предосторожности: <ul style="list-style-type: none">Класс 3 VbF (Руководство по работе с огнеопасными жидкостями): нет;виды опасности: легковоспламеняющийся Все продукты должны быть утилизированы в соответствии с требованиями организации по защите окружающей среды.		Очистка инструментов: После работы очистить инструменты 2К растворителем Brulex		
Теоретический расход:		Важные указания: <ul style="list-style-type: none">Рекомендуется использовать для работ с данным материалом опытного специалистаЭластификатор должен всегда отверждаться с лакокрасочным материаломНе использовать с грунтами, при нанесении методом «мокрый по мокрому»		
Основа: <ul style="list-style-type: none">специальные полимеры				
<p>Двухкомпонентные лакокрасочные материалы вступают в реакцию с влагой. Поэтому все инструменты, смесительные емкости и т.д. должны быть абсолютно сухими.</p> <p>Готовые для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоцианаты, могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции.</p> <p>При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсibilизации. При работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, связанные с использованием лакокрасочных материалов, содержащих растворители.</p> <p>В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также заболеваниями дыхательных путей, не следует привлекать к работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты.</p>				