

## Standex Soft Stopper U1090

**Standex Soft Putty U1090 – универсальная полиэфирная шпатлевка с превосходными адгезионными свойствами. Может использоваться как грубая шпатлевка, а при необходимости, как тонкая.**

- Обеспечивает отличную адгезию ко всем видам подложек.
- Двухкомпонентная грубая и тонкая полиэфирная шпатлевка.
- Также может использоваться для мелкого ремонта.
- Отлично подходит для ИК сушки.
- Высокая вертикальная устойчивость.
- Легко шлифуется.
- Быстрая сушка.




**The Art of Refinishing.**

# Standex Soft Stopper U1090

## Приготовление материала - Нанесение СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Голая сталь зашлифованная и очищенная.  
Оцинкованная сталь или алюминий, зашлифованные и очищенные  
Заводские или ремонтные покрытия, очищенные и отшлифованные  
Участки зашпатлеванные 2К полиэфирными материалами, тонко отшлифованные и очищенные.

Полиэфирный стеклопластик, без разделительной смазки, зашлифованный и очищенный.  
Полностью отвержденные 2К Грунты-выравниватели или двухкомпонентный эпоксидный Грунт-Наполнитель зашлифованный и очищенный



Шпатлевка	Отвердитель
Вес	Вес
100	2
U1090	BPO BLUE BPO RED HARD PASTE U1120 B HARD PASTE U1120 R



Жизнеспособность при 20°C: 4 мин - 5 мин



Нанести тонким слоем сразу после смешивания, избегать подмешивания воздуха.



	BPO / U1120
20 °C	15 мин - 20 мин



Данные для ИК-сушек коротковолнового излучения  
1/2 мощности: 2 - 3 мин



Грубая шлифовка P80 - P120  
Финальная шлифовка P180 - P240



Жидкая шпатлевка (Standex Polyester Spray Filler U1100) (кроме гальванизированной стали)  
Первичная грунтовка  
Грунт-выравниватель  
Выравниватель  
Если необходима тонкая Шпатлевка, тот же материал может быть нанесен повторно.

Соответствует  
VOC

2004/42/II(b)(250) 150: Ограничение Евросоюза по данному продукту (категория II(b)) составляет 250 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала. Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 150 г/л..

# Standex Soft Stopper U1090


## Продукты

Standex Soft Stopper U1090

BPO Hardener Paste Blue  
BPO Hardener Paste Red  
STANDOX HARDENER PASTE, BLUE  
STANDOX HARDENER PASTE, RED

## Набор материалов

Выбор применяемого Activator и Растворитель должен быть осуществлен в соответствии с температурой и размером ремонтного участка.



U1120 red / BPO Red	Стандартный отвердитель для специальных полиэфирных шпатлевок Standox.
U1120 blue / BPO	Рекомендован для специальных полиэфирных шпатлевок Standox. В основном используется при высоких температурах.

После использования промыть подходящим моечным растворителем



## Примечания

- Не добавлять большее количество отвердителя, чем рекомендовано, во избежание просачивания пероксида и проявления обесцвеченных пятен.
- Не наносить поверх однокомпонентных грунтовок, травящих грунтовок и термопластичных отделочных покрытий.
- Мокрая шлифовка не допускается.
- Температура при которой возможна химическая реакция - не ниже +5°C.

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.

